



# Spackelguide för proffs

Här hittar du alla våra spackel och när,  
var och hur du ska använda dem.



# Innehåll

Lätt Finspackel.....	6
Lätt Handspackel .....	8
Lätt Bredspackel.....	10
Lätt Grovpackel .....	12
Våtrumsspackel .....	14
Skarvspackel .....	16
Rull- & Sprutspackel.....	18
Rullspackel .....	20
Lätt rullbart Grovpackel.....	22
Rullspackel Våtrum .....	24
Lätt Allround Sprutspackel.....	26
Lätt Sprutspackel .....	28
Sprutspackel .....	30
Extra Fyllande Sprutspackel.....	32
Pulverspackel.....	34
Snickerispackel .....	36



# Det finns ett Scotte-spackel för alla jobb

Scotte-spacklen är ett brett och komplett sortiment spackel för användning inomhus, vid alla tänkbara målningsjobb. För precis som med färg finns det inte ett optimalt spackel som kan användas till allt. Eller som passar alla.

Men ett har de gemensamt - alla har de egenskaper som krävs för att du alltid ska kunna göra ett bra och hållbart jobb. Kom ihåg: Börja alltid med att välja spackel utifrån underlag och metod.

Ett Scotte-spackel fyller bra, har lågt inre motstånd för att vara lätt att applicera, breda ut eller rulla upp. Och de håller alltid samma höga kvalitet, du kan lita på att egenskaperna alltid är desamma.

Väljer du Scotte slår du inte bara ett slag för miljön, alla verktyg rengörs i vatten, du underlättar även för dig själv genom spacklets förhållandevis låga vikt.



# Lätt Finspackel

Fingraderat lätt handspackel med god fyllförmåga på betong, lättbetong, puts, tegel, gipsskivor och för tapetskarvar men även för bredspackling där extra slät yta krävs.

**Egenskaper:** Hög fyllförmåga. Lätt att spackla i tunna skikt inomhus. Vitt.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>. Skarvspackling ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktjocklek:** 4 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** 0,4 liter, 3 liter och 10 liter.



# Lätt Handspackel

Färdigblandat lätt medelgraderat handspackel med hög fyllförmåga. Till allsidig användning på de flesta underlag. För väggar och tak inomhus.

**Egenskaper:** Hög fyllförmåga. Mycket lätt att spackla ut. Lättslipad. Bra underlag för vidare behandling. Förlimma innan tapetsering. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skikt-tjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skikttjocklek:** 5 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** 0,4 liter tub, 3 och 10 liter.



# Lätt Bredspackel

Medelgraderat lätt bredspackel med hög fyllförmåga för bredspackling av tidigare målade glasfiberväv och mycket hårda eller ej sugande betonytor inomhus.

**Egenskaper:** Hög fyllförmåga. Spackel speciellt anpassat för ej sugande underlag på väggar och tak inomhus. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktjocklek:** 5 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 10 liter.



# Lätt Grovspackel

Grovgraderat lätt handspackel med mycket hög fyllförmåga. Används vid spackling i tjocka skikt på betong, lättbetong, puts, tegel, gips-skivor etc. och för lagning av skador inomhus.

**Egenskaper:** Mycket hög fyllförmåga. Avsett för lagning av djupa hål samt för skarv- och bredspackling inomhus. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Vid bredspackling 1 mm skikt-tjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max Skikttjocklek:** 8 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 0,4 liter tub och 10 liter.



# Våtrumsspackel

Fingraderat lätt våtrumsspackel med mycket god fyllförmåga. Främst för användning i våtrummen inomhus på underlag av betong, lättbetong, puts, tegel, väv samt gips- och andra byggplattor där våtstarkt eller extra hårt spackel krävs.

**Egenskaper:** Hög fyllförmåga. Högsta vidhäftning och våtstyrka. Uppfyller krav enligt HusAMA. Ljusblått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>. Skarvspackling ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktjocklek:** 3 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** 0,4 liter, 3 liter och 10 liter.





# Skarvspackel

Fingraderat fog- och skarvspackel med god fyllförmåga. Speciellt för skarvspackling av skivmaterial vid iläggning av pappersremsa inomhus.

**Egenskaper:** God fyllförmåga. Lång öppettid med extra bra vidhäftning till ytan och skarvremsa. Gul-tonat.

**Materialåtgång:** Skarvspackling ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktjocklek:** 2 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 10 liter.



# Rull- & Sprutspackel

Medelgraderat lätt rull- och sprutspackel med god fyllförmåga. För skarv- och bredspackling inomhus.

**Egenskaper:** God fyllförmåga. Används på de flesta förekommande ytor inomhus så som gips, betong, glasfiberväv m.m. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>. Skarvspackling ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

**Applicering:** Roller eller spackelspruta samt stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktjocklek:** 5 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** Hink 15 liter och säck 15 liter.



# Rullspackel

Fingraderat lätt rullspackel med hög fyllförmåga för skarv och bredspackling inomhus. Scotte R används på de flesta förekommande ytor inomhus så som gips, betong, glasfiberväv, m.m. Passar även till skarvspackling med iläggning av pappersremsa. Ger ett extra slätt underlag inför målning och tapetsering.

**Egenskaper:** Hög fyllförmåga. Den smidiga konsistensen gör det mycket lätt att applicera med en roller. Förlimma innan tapetsering. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktthjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>. Skarvspackling ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

**Applicering:** Lägg på med roller, vänta ca 10 minuter. Eftersläta med stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktthjocklek:** 4 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skiktthjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** 12 liter.



# Lätt rullbart Grovspackel

Scotte RG är ett färdigblandat smidigt lätt grovgraderat rullspackel för bredspackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial inomhus.

**Egenskaper:** Spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Påför Scotte RG med en roller vänta ca 10 minuter och släta sedan med en spackelspade. Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

**Max skiktjocklek:** Max skiktjocklek 8 mm.

**Torktid:** Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten.

**Förpackningar:** 12 liter.



# Rullspackel Våtrum

Medelgraderat lätt rullbart våtrumsspackel med mycket god fyllförmåga. Främst för användning i våtutrymmen.

**Egenskaper:** Den smidiga konsistensen gör det mycket lätt att applicera med en roller. Ger extra våtstarkt underlag inför målning och tapetsering. Ljusblått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>. Skarvspackling ca 0,3 l/meter skarv vid tre ggr spackling.

**Applicering:** Läggs på med roller, vänta ca 10 minuter, eftersläta med stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skiktjocklek:** 3 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skiktjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 12 liter.



# Lätt Allround Sprutspackel

Scotte A är avsett för de flesta förekommande ytor inomhus, speciellt avpassat för att passa ett rationellt förfarande vid nybyggnation. Scotte A är lämpligt för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA 11.

**Egenskaper:** Scotte A är ett färdigblandat smidigt lätt sprutspackel för bredspackling, skarvspackling, iläggning av remsa och även grängning av tak inomhus. Vitt.

**Materialåtgång:** Vid 1 mm skikt tjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Påför Scotte A med en lämplig spackelspruta. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut, släta sedan ytan med en stålspackel. Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

**Max skikt tjocklek:** ca 3 mm.

**Torktid:** Torktiderna beror på temp/ luftfuktighet och skikt tjocklek.

**Rengöring:** Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten.

**Förpackning:** Hink 14 liter och säck 14 liter.



# Lätt Sprutspackel

Lätt medelgraderat sprutspackel för skarv- och bredspackling samt för grängning på betong, lättbetong, puts och gipsskivor.

**Egenskaper:** Helt anpassat för applicering med spackelspruta. Ca 25% lägre vikt än traditionellt sprutspackel. Vitt.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Spackelspruta. Vid bredspackling efterslätas ytan med stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skikttjocklek:** 3 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 15 liter.



# Sprutspackel

Medelgraderat traditionellt tungt sprutspackel för skarv- och bredspackling samt för grängning på betong, lättbetong, puts och gipsskivor.

**Egenskaper:** Helt anpassat för applicering med spackelspruta. Vitt.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skikt-tjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Spackelspruta. Vid bredspackling efterslätas ytan med stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skikttjocklek:** 3 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 15 liter.





# Extra Fyllande Sprutspackel

Medelgraderat högfyllande, lätt sprutspackel för bred- och påspackling på de flesta material. Speciellt för renovering av grova ytor inomhus där en fin målningsbar yta ska uppnås.

**Egenskaper:** Högfyllande. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Spackelspruta, släta sedan ytan med en stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skikttjocklek:** 5 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 12 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackning:** 15 liter.



# Pulverspackel

Pulverspackel med bästa fyllförmåga för lagning av sprickor, håligheter och för finspackling av vägg- och takytor inomhus.

**Egenskaper:** Mycket hög fyllförmåga. Mycket lättslipat, genomhårdar snabbt och krymper inte under tork. Ljusgrått.

**Materialåtgång:** Vid bredspackling 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Stålspackel. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skikttjocklek:** 10 mm.

**Torktid:** Övermålningsbar efter ca 1-4 timmar. Torktiden beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** 5 och 12 kilo.



# Snickerispackel

Vattenburet spackel för användning på snickerier och möbler inomhus. Huvudsakligen används det på snickerier samt även på grundmålade stöldörrar.

**Egenskaper:** Obetydlig lukt vid spackling och under torkning. Torkar snabbt. Bär upp grund- och täckfärg bra. Har utmärkt vidhäftning till de flesta material. Vitt.

**Materialåtgång:** Bredspackling vid 1 mm skikt-tjocklek ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

**Applicering:** Japanspackel, stålspackel etc. Lägsta appliceringstemperatur +5° C.

**Max skikttjocklek:** 3 mm.

**TORKTID** Slip- och övermålningsbar efter ca 1 timme vid +23°C.

**Rengöring:** Spill och verktyg rengörs med vatten.

**Förpackningar:** 0,2 liter, tub och 0,4 liter, tub. 3 liter, hink.







Beckers Färg, 120 86 Stockholm  
Tel 0200-21 21 22, fax 08-726 99 15  
[www.beckers.se](http://www.beckers.se)

029411 2015



7311230294118