

LYCKE

Inomhus Lackfärgsgrund

Lycke Lackfärgsgrund är en vattenspädbar akrylgrundfärg som både täcker och fyller bra. Den är enkel att applicera, lätt att slipa ned och ger god vidhäftning för färdigstrykningen. Används inomhus på trä, grundat stål och metall samt tidigare målade ytor.



FÖR GRUNDMÅLNING AV SNICKERIER OCH METALL INOMHUS		
Lycke Lackfärgsgrund passar de flesta snickerier, lister, träprodukter, grundat stål och metall samt tidigare målade ytor.		
 <p>MÅLNINGSTEMPERATUR Minst +5°C.</p>	 <p>1 LITER RÄCKER TILL 8-10 m².</p>	
 <p>VERKTYG Pensel och roller.</p>	 <p>RENGÖRING Tvätta verktygen i vatten & lite såpa direkt efter användning.</p>	 <p>1 hrs KLIBBFRI Cirka 1 timme.</p>
 <p>ÖVERMÅLNINGSBAR Cirka 4 timmar.</p>	 <p>GENOMHÄRDAD Cirka 4 veckor.</p>	 <p>FÖRVARING Torrt och frostfritt i originalförpackning.</p>

LYCKE

Inomhus Lackfärgsgrund

Användning

Produkttyp:	Akrylgrundfärg
Beskrivning och användningsområde:	Vattenspädbar akrylgrundfärg för inomhus målning av trä, tidigare grundat stål och metall samt tidigare målade ytor.
Egenskaper:	Täcker och fyller bra samt ger god vidhäftning för färdigstrykningen. Enkel att applicera.
Förarbete:	Underlaget ska vara rent, fast, torrt och bärkraftigt. Tvätta med målartvätt och efterskölj vid behov. Blanka ytor och ojämnheter i t.ex. spackel slipas med slippapper. Slipdamm avlägsnas före målning. Ytor med risk för genomslag grundas med spärrande grundfärg.
Påföring:	Rör om produkten grundligt. Påför Lycke Lackfärgsgrund jämnt och fylligt. Kan appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Tekniska data

Kulör och glans	Vit. Matt.
Torktid v. 23°C, 50% RF	Ca. 1 timme. Övermålningsbar efter 4 timmar.
Täckförmåga	8 - 10 m ² /litr. Beroende på underlag och påföring.
Temperatur	Min. +5°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.
Förtunning	Vatten.
Rengöring	Tvål och vatten.
Miljö och Säkerhet	Se Säkerhetsdatablad för mer information.
Förvaring och hållbarhet	Torrt och frostfritt i oöppnad originalförpackning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upprättat den: 28/03/2019